: : EPOXY SOLOMET

Beschreibung:
Zweikomponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Knetspachtel. Lässt sich wie eine Knetmasse verarbeiten, wird nach der Aushärtung so hart wie Stahl und haftet sogar auf feuchten Untergründen. Erhältlich in 57-g-Gebinden.

Anwendung:
Als Reparaturkitt für Stahl, Gusseisen, Zinn, Kupfer, Blei, Aluminium, Holz, Beton, Keramik, Faserzement und PVC. Zum Füllen von Rissen und Löchern in Öfen, Heizkesseln und Rohrleitungen.

Lieferdaten:	***A-Komponente***	***B-Komponente***
Farbe:	alu	Schwarz
Viskosität:	20000 mPa's	20000 mPa's
Dichte:	ca. 1,60 gr/cm³	ca. 1,60 gr/cm³
Haltbarkeit:	18 Monate in geschlossener Verpackung	18 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	pastös	pastös

Technische Daten: A+B

Verbrauch	abhängig von der Anwendung
Shore	D : 80
Zugfestigkeit	6,2 N/mm²

Verarbeitung:
Beide Komponenten im Volumenverhältnis 1/1 mischen. Topfzeit: 2–3 Minuten, trocken nach 5–10 Minuten. Schleifbar nach 8 Stunden. Verarbeitungstemperatur: 10–35 °C. Durchgehärtet nach 8–12 Stunden. Anwendung von Hand.
Temperaturbeständigkeit: dauerhaft 120 °C, maximal 150 °C. Kann sogar unter Wasser verarbeitet werden.

Sicherheit:
Stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (umweltfreundlicher Ersatz für Aceton).

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.