## : : BIO EPOXY-CARDOLITE 2009 HSF B-COMP

***Beschreibung:***
*Dies ist ein transparenter Epoxid-Härter nach dem neuesten Stand der Technik, basierend auf Phenalkamin. Kann in Kombination mit dem Harz Formulite 2501 LC A verwendet werden. Erhältlich in einer 1-kg-Verpackung.*

***Anwenduna:***
Als Härter für Harzen mit mittlerer Viskosität und mittlerer Reaktivität zur Herstellung von Beschichtungen oder Gießharzen mit selbstnivellierenden Eigenschaften. Wird in Bodenbeschichtungen oder Farbsystemen für allgemeine Anwendungen eingesetzt.

| ***Eigenschaft:*** | **B-Comp** |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Viskosität: | < 1000 mPa·s |
| Dichte: | ca. 0,959 g/cm³ |
| Haltbarkeit: | 12 Monate in ungeöffnetem Gebinde |
| Konsistenz: | Dünnflüssig |

| ***Technische Daten:*** | ***(A+B)*** |
|---|---|
| Verbrauch: | Abhängig von der Anwendung |
| Shore-Härte: | Nicht anwendbar |

***Verarbeitung:***
Das Epoxidharz Cardolite 2501LC A mit dem Epoxid-Härter Cardolite 2009HSF im Gewichtsverhältnis 100 - 30 mischen. Topfzeit: 30 Minuten bei 23 °C. Staubtrocken nach 10–12 Stunden. Vollständige Aushärtung nach 7 Tagen. Auftrag mit Pinsel, Rolle oder durch Gießen. Beachten Sie für das richtige Mischungsverhältnis das Etikett oder das technische Datenblatt der Komponente A, wenn Sie andere Harze damit verarbeiten

***Sicherheit:***
Immer geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Längeren Hautkontakt vermeiden. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (umweltfreundlicher Ersatz für Aceton).

**Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar, die nach bestem Wissen erstellt wurden. Sie können jedoch keinerlei Haftung unsererseits begründen.**