

:: EPOXY BODENBESCHICHTUNG A+B

Beschreibung:

Lösemittelfreie zweikomponentige Epoxidbodenfarbe (VOC <1 %) mit seidenmatter Oberfläche zur Versiegelung und zum Schutz von Böden. Wird als Schutzbeschichtung für Beton, Zement, Industrieasphalt und Holz eingesetzt. Härtet klebfrei aus. Erhältlich in 15-kg-Gebinden. Standardfarbe: Grau (~ RAL 7000).

Anwendung:

Wird überall dort eingesetzt, wo eine extrem verschleißfeste Bodenbeschichtung erforderlich ist, als Endbeschichtung auf verschiedenen Untergründen. Dank der Kombination aus außergewöhnlicher chemischer und mechanischer Beständigkeit erfüllt diese Beschichtung höchste Anforderungen.

Lieferdaten:

	<u>A-Komponente</u>	<u>B-Komponente</u>
Farbe:	RAL 7000	farblos-gelb
Viskosität :	800 mPa's	600 mPa's
Dichte:	ca. 1,36 gr/cm ³	ca. 1,0 gr/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossener Verpackung	12 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	flüssig	flüssig

Technische Daten:

(A+B)

Verbrauch 200 g/m² pro Schicht (2–3 Schichten empfohlen)

Verarbeitung:

Die Beschichtung sollte vorzugsweise in Kombination mit einer geeigneten Grundierung aufgetragen werden. Wir empfehlen den Epoxy 2K Fast Primer.

Wartezeiten zwischen Primer und Bodenbeschichtung: 6 h bei 8 °C, 3 h bei 16 °C, 1 h bei 25 °C.

Anschließend beide Komponenten der Epoxy-Bodenfarbe im Gewichtsverhältnis 100/500 (1:5)

mischen. Die Viskosität kann durch Zugabe von 5–10 % Wasser eingestellt werden. Topfzeit: 45 Minuten

bei 23 °C. Staubtrocken nach 24 Stunden. Wartezeit zwischen den Schichten: mind. 12 h bei 23 °C, max.

5 Tage. Verarbeitungstemperatur: 15–25 °C. Vollständige Aushärtung: 5 Tage bei 23 °C

Auftragen mit Pinsel oder Rolle.

Sicherheit:

Immer geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Längeren Hautkontakt vermeiden.

Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (ökologischer Ersatz für Aceton).

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.