

::: CARBO spray + Mekp

Beschreibung:

Ist ein 2-Komponenten, vorbeschleunigter, hochglänzender, paraffinfreier, spritzbarer Polyester-Spachtel zum Reparieren von Carbonteilen. UV-beständig und kratzfest. Erhältlich in 600-g-Gebinden.

Anwendung:

Klebfrei spritzbarer Spachtel, der vollständig transparent aushärtet. Haftet auf Carbon-Bauteilen oder Formteilen. Hohe Füllkraft, sehr glatte Oberfläche, porenfreie Auffüllung, schnell schleifbar. Carbo Putty ist Teil des Carbo-Spray-Repair-Systems.

Lieferdaten:

Farbe	farblos/rosa
Viskosität	600-800 mPa's
Dichte	Ca. 1,1 gr/cm ³
Haltbarkeit	6 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz	flüssig/thixotrop

Technische Daten:

Verbrauch	abhängig vom Untergrund
Shore	NVT

Verarbeitung:

Die Viskosität ist standardmäßig für die Spritzverarbeitung eingestellt. Der Spachtel muss vor Gebrauch umgerührt werden; Luftblasen unter dem Harz sind zu vermeiden. Die Temperatur des Spachtels, des Arbeitsraums sowie der Formen muss 18–25 °C betragen. Die Luftfeuchtigkeit darf maximal um 85 % schwanken. Es müssen 2–2,5 % MEKP-Härter zugegeben werden. Der Verarbeiter muss sicherstellen, dass gründlich gemischt wird. Topfzeit: 20 Minuten bei 20 °C. Verarbeitung mit einer Spritzdüse von 2,5 mm und einem Arbeitsdruck von 2–3 bar. Verdünnen ist möglich mit 2,5 % Carbo Spray Thinner. Nach der Trocknungszeit kann trocken vorgeschliffen werden mit P240–P360 und nach dem Schleifen mit P400 und P600.

Sicherheit:

Sorgen Sie stets für geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M. Dieses Produkt enthält Styrol und muss daher gemäß den Sicherheitsvorschriften behandelt werden.

Die Informationen auf dieser Seite betreffen technische Hinweise und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie können jedoch niemals Anlass zu irgendeiner Haftung unsererseits geben.