

:: PUR INMOULDCOATING FAST BASE A+B

Description:

Gelcoat polyuréthane in-mould à 2 composants, peinturable, avec une faible émission d'odeur et de bonnes propriétés chimiques. Disponible en emballages de 600 g.

Application:

Peut être utilisé comme gelcoat (inmouldcoating) pour ensuite travailler avec un autre polyuréthane résine ou mousse. Ce produit peut être appliqué en 2 mm sans couler. Peut-être coloré avec 1-3 % de colorant PUR.

Données à livraison:

Couleur
Viscosité
Densité
Durée de conservation
Consistance

A-comp.

jaunâtre
8.000 Mpa's
 $\pm 1,05 \text{ gr/cm}^3$
6 mois en emballage fermé
thixotrope

B-comp.

jaunâtre
650 Mpa's
 $\pm 1,22 \text{ gr/cm}^3$
6 mois en emballage fermé
liquide

Données techniques:

Consommation
Shore

selon l'application
+A 40

Mise en œuvre:

Toujours veiller ! à une surface aussi sèche que possible. Bien mélanger les composants séparés avant utilisation. Rapport de mélange : 100/20 en poids. Temps de traitement : $\pm 10 \text{ min}$. Sec au toucher (1,5 mm) après 6 heures. Démoulable : selon l'épaisseur de la couche, 1-2 heures. Peut déjà être recouvert dans les 30 à 40 min par un autre polyuréthane. Cela donne une meilleure adhérence entre les couches.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyeur M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.