

:: MASTIC ÉPOXY BLANC LÉGER A+B

Description :

Mastic léger bicomposant sans solvant à base d'époxy (0,8 kg/litre). Ce mastic peut être appliqué en couches jusqu'à 10 mm sans retrait. Disponible en emballages de 750 ml et 7,5 kg.

Application :

Particulièrement adapté pour la réparation de dommages au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison sur acier, bois dur, polyester et ferro-ciment. Convient également pour la réparation de l'osmose sur les bateaux en polyester. Les substrats en aluminium doivent d'abord être prétraités avec l'Epoxy Light Primer.

Données à la livraison:

	A-comp	B-comp
Couleur:	blanc	gris clair
Viscosité:	80000 mPa's	80000 mPa's
Densité:	0,72 g/cm ³	0,75 g/cm ³
Durée de Conservation:	24 mois en emballage fermé	24 mois en emballage fermé
Consistance:	pâte	pâte

Données techniques :

Consommation	6 m ² /kg à 200 microns d'épaisseur
Shore	non applicable

Mise en œuvre :

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Mélanger les deux composants dans un rapport volumique 1/1 ou un rapport pondéral 100:100 et les utiliser dans les 50 minutes à 20 °C. Appliquer à la spatule. Selon le support et sa qualité, il convient d'abord de sabler ou de poncer. Ponçable après 24 heures (20 °C). Résistant à l'eau après 48 heures. Ne jamais appliquer en dessous de 10 °C.

Sécurité :

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : Reiniger M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.