

:: FINITION ACRYLIQUE 1-K WG INCOLORE MAT

Description:

Est un polymère acrylique monocomposant sans solvant qui sèche rapidement et est praticable rapidement. Cette couche de scellement fournit une couche protectrice ultra mate, résistante aux rayures et aux UV qui adhère bien à la plupart des surfaces. Est particulièrement adapté à la finition du sol en fonte Flexo. Mais peut également être utilisé comme vernis pour parquet. Disponible en conditionnements de 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 5 l et 20 l.

Application:

Pour la finition du sol coulé 2 K PUR Flexo et du Perfect Mineral Deco. Fournit à la surface une résistance aux UV, une dureté et une résistance aux rayures améliorées. Le revêtement est facile à appliquer, très résistant à l'usure et aux rayures, le rend exempt de poussière et offre une surface facile à entretenir. Très bonne résistance chimique et équipé de filtres UV. Lors de l'utilisation d'un rouleau, une légère structure antidérapante (peau d'orange) subsiste.

Données à la livraison:

Couleur:	blanc laiteux
Viscosité:	4000 - 6000 mPas
Densité spécifique:	environ 1,05 g/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide fluide

Données techniques:

Consommation :	200 gr/m ²
Rivage :	Sans objet

Traitement:

Assurez-vous toujours que la surface est aussi sèche et dégraissée que possible et appliquez la couche avec un rouleau à fourrure approprié. N'ouvrez pas l'emballage tant que le matériau qu'elle contient n'est pas réellement traité. Une fois ouverts, traitez les colis aussi complètement que possible. Bien mélanger le revêtement au préalable jusqu'à obtenir une masse homogène. Étalez la couche avec un rouleau en nylon de 25 cm verticalement et horizontalement puis roulez à nouveau verticalement. Dans les 5 minutes, le revêtement doit être à nouveau roulé verticalement avec un rouleau en nylon sec aussi large que possible. Appliquer le revêtement avec un maximum de 200 gr/m², car une consommation plus élevée peut provoquer du moussage. Utilisez toujours des rouleaux en nylon et assurez-vous qu'ils sont neufs et bien mouillés par le revêtement. Une couche suivante peut être appliquée après 3 à 4 heures, avec un maximum de 24 heures, car il faut alors d'abord légèrement rendre mécaniquement rugueuse. Nombre maximum de couches : 3 Température minimale de traitement 5°C et maximale : 30°C. Sécher à la poussière après 40 à 45 minutes.

Attention : une fois ouverts, les emballages doivent toujours être fermés hermétiquement pour éviter un durcissement supplémentaire dans la boîte.

Sécurité:

Portez toujours des vêtements et des gants de protection appropriés. Évitez tout contact prolongé avec la peau.

Agent nettoyant pour outils : eau et savon. Assurer une ventilation adéquate.

Les informations sur cette page sont des conseils techniques et ont été compilées au meilleur de nos connaissances. Toutefois, cela ne donne jamais lieu à une quelconque responsabilité de notre part.