

:: PÂTE À COLLER KL-3

Description:

Pâte d'adhésion à 2 composants, transparente, chargée de fibres de verre et pré-accélérée, à base de résine polyester orthophtalique. Pour un collage rapide et durable de PUR, PVC, bois, pierre, pièces en polyester et mousse phénolique. Disponible en emballages de 25 kg.

Application:

S'utilise dans le secteur de la carrosserie, la construction navale, les pièces moulées, etc. Pour la fixation, le remplissage et la formation de rayons dans, par exemple, les cloisons, membrures, assemblages de coques, etc. La liaison durcie présente une bonne résistance aux chocs et résiste à l'humidité ainsi qu'à la plupart des produits chimiques dilués.

Données à la livraison:

Couleur	transparent
Viscosité	15000 mPa's
Densité	env. 1,2 gr/cm ³
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	pâte/thixotrope

Données techniques:

Consommation	0,5 - 1 kg/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Le support doit toujours être sec, exempt de poussière et de graisse. Mélanger la résine polyester avec 2-3 % de durcisseur MEKP et appliquer ce mélange à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Peut être sollicité après 2-3 heures.

- Durée de vie en pot : 15-20 min à 20 °C
- Température d'application : 18-25 °C

Toujours préparer de petites quantités en fonction de la durée de vie en pot. Lors du collage de stratifiés réalisés avec des résines LSE (low styrene emission = paraffine) et âgés de plus de 24 heures, il faut d'abord poncer pour rétablir l'adhérence.

Durcissement complet après 24 heures.

Peut éventuellement être accéléré avec 0,5-1,5 % de cobalt. Ne jamais mélanger directement le cobalt avec le durcisseur MEKP, mais l'ajouter séparément à la résine.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter tout contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyeur M (remplaçant écologique de l'acétone). Ce produit contient du styrène et doit donc être manipulé conformément aux prescriptions de sécurité.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.