: : PERFECT MINERAL DECO

Description:
Enduit décoratif inoffensif et inodore, monocomposant, sous forme de stuc à base de résine acrylique. Pour la décoration et la finition résistante aux UV des murs et des sols. Destiné à la finition décorative des murs dans les hôtels, magasins, théâtres, showrooms, bureaux, restaurants, habitations et autres espaces. Convient pour l'intérieur et l'extérieur, résistant au gel et étanche. Disponible en 6 couleurs standard et 2 variantes de structures. D'autres couleurs sont possibles sur demande. La version M est à grain moyen, la version S est à grain fin. Disponible en emballages de 3 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg.

Application:
Enduit robuste et décoratif pour recouvrir et finir les murs et sols avec une structure et un aspect microtopping. Sèche plus rapidement que l'enduit décoratif traditionnel. Livré prêt à l'emploi et coloré. Grâce à son élasticité, ce produit peut être appliqué sur presque tous les supports. Convient également aux applications avec chauffage par le sol. Sa flexibilité lui permet de suivre les dilatations et retraits du support.

Données à la livraison:

Couleur:	6 couleurs
Viscosité:	non applicable
Densité:	env. 1,3 -1,4 g/cm³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé (attention au gel)
Consistance:	Pâte liquide
Finition:	Mate

Données techniques:

Consommation:	Variante S : 0,3 – 0,4 kg/m²	Variante M : 0,7 – 0,8 kg/m²
Shore:	Non applicable	

Mise en œuvre:
Éliminer les impuretés, ainsi que toute laitance de ciment sur le béton. Le support doit être complètement pris, dur, porteur et sec. Les supports à base de ciment peuvent avoir un taux d'humidité max. de 4 %, pour les supports à base de plâtre max. 1 %. Réparer si nécessaire et égaliser avec un produit de réparation et d'égalisation adapté, sans chaux.
La température du support et de l'environnement doit être comprise entre 5 °C et 30 °C, avec une humidité relative de 80 %.
Utiliser une taloche propre en acier inoxydable (coins arrondis) et appliquer le stuc de manière uniforme. Commencer par la variante M et appliquer la structure et l'épaisseur de couche souhaitées. Le relief obtenu est décoratif et restera visible dans le résultat final. Cette couche sèche en environ 60 min. Appliquer ensuite la variante S. Laisser sécher au minimum 90 min. Poncer éventuellement la surface pour l'obtenir plus lisse.
Remarque1 : En raison de l'origine minérale des matières premières utilisées, de légères différences de couleur entre deux numéros de lot sont possibles. Nous conseillons de ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur une même surface murale.
Remarque 2 : Pour une même variante, il y aura une différence de couleur entre la version M et la version S, afin de mieux faire ressortir le relief et la structure choisis.
Remarque 3 : Nettoyer immédiatement les outils après usage à l'eau courante.
Remarque 4 : Sur les panneaux Glasroc H Ocean, il est impératif d'utiliser l'apprêt G4 pour garantir une bonne adhérence.

Sécurité:
Agent de nettoyage pour les outils : eau et savon, et pour les mains : nettoyant : savon ordinaire.
N'est pas une marchandise dangereuse. Contient du ciment, éviter tout contact direct avec les yeux.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.