

:: BIO EPOXY-CARDOLITE 2009 HSF B-COMP

Description:

C'est un durcisseur époxy transparent selon l'état le plus récent de la technique, à base de phénalkamine. Peut être utilisé en combinaison avec la résine Formulite 2501 LC A. Disponible en emballage de 1 kg.

Application:

Comme résine de viscosité moyenne et de réactivité moyenne pour la fabrication de revêtements ou de résines de coulée avec des propriétés auto-nivelantes. Utilisé dans les revêtements de sol ou les systèmes de peinture pour des applications générales.

Données à la livraison:

Couleur:	B-Comp Transparent
Viscosité:	< 1000 mPa·s
Densité:	env. 0,959 g/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide fluide

Données techniques: (A+B)

Consommation:	Dépend de l'application
Dureté Shore:	Non applicable

Mise en œuvre:

Mélanger l'époxy cardolite 2501LC A avec l'époxy cardolite 2009HSF dans un rapport pondéral de 100 - 30. Durée de vie en pot : 30 min à 23°C. Sec après 10-12 heures. Durcissement complet après 7 jours. Application au pinceau, au rouleau ou par coulée.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.