

::: GELCOAT DE MOULAGE 935BE H VERT

Description:

Gelcoat bi composant à base ISO/NPG avec une résistance accrue au styrène, spécialement conçu pour la fabrication de moules en FRP. Ce type est une variante pour application au pinceau ou au rouleau. Disponible en emballages de 5 et 21 kg.

Application:

Ce gelcoat est appliqué comme première couche sur/dans un modèle ou une pièce prétraitée avec de la cire. Couche extérieure d'un stratifié en polyester.

Données à la livraison:

Couleur	vert
Viscosité	6900-7900 mPa's
Densité	env. 1,12 gr/cm ³
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide/thixotrope

Données techniques:

Consommation	600-700 gr/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Mélanger la résine avec 1-3 % de durcisseur MEKP. Temps de traitement manuel : 18-25 min. Préparer toujours de petites quantités en fonction de la durée de vie en pot. La résine reste légèrement collante en surface pour une meilleure adhérence avec le stratifié polyester. Ce gelcoat est déjà coloré au maximum et ne peut donc pas être recoloré. Pour les applications en construction de moules, nous conseillons de ne pas dépasser 5-10 % de coloration supplémentaire, car la résistance au styrène peut diminuer en cas d'ajout excessif de pigments. Peut être appliqué avec un pinceau à gelcoat ou un rouleau approprié en peau de mouton, en 2 couches. Intervalle entre les couches, min 45 min et max 2h.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants adaptés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyeur M (alternative écologique à l'acétone). Ce produit contient du styrène et doit donc être manipulé conformément aux prescriptions de sécurité. Portez un masque A2P2R.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.