

:: SURESTER VINYLESTER LAMINEERHARS

Description

Est une résine surester moyennement réactive, pré-accélérée, thixotrope spécialement développée, sans solvants ni styrène. Cette résine est peu odorante et idéale pour une transformation en studio et atelier, sans nuisance olfactive. Disponible en paquets de 1 kg (avec mekp), 5 kg, 20 kg et 204 kg.

Application

En tant que résine de stratification standard pour tous types de stratifiés avec une résistance aux chocs améliorée. Spécialement pour les applications générales, y compris le revêtement de mousse EPS ou d'autres mousses sensibles aux solvants. A une adhérence sur le polyester et la fibre de verre, le bois et le béton. Pour la production de pièces moulées résistantes à l'eau telles que des statues et des personnages.

Spécifications à la livraison

Couleur	transparente/rose.
Viscosité	550-650 mPa.s
Poids spécifique	1,08 g/cm ³ .
Conservation	6 mois en emballage fermé.
Consistance	liquide.

Spécifications techniques

Rendement	1,2 kg/m ² à 450 g.
Dureté Shore	-

Mise en oeuvre

Mélangez la résine avec 2-3% de durcisseur Mekp. Durée de vie en pot : 35 à 40 minutes. Préparer toujours de petites quantités par rapport à la durée de vie en pot. La résine peut être traitée avec un pinceau ou un rouleau. La résine durcit sans collant. La couche collante qui reste en surface après durcissement disparaît au bout de 24 heures. Température de traitement : 18-25°C. Peut être coloré avec 5 à 20 % de pigment polyester.

Sécurité

Assurez-vous toujours d'avoir des vêtements et des gants de protection appropriés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Agent nettoyant pour outils : nettoyant M (alternative écologique à l'acétone.)

Les informations figurant sur cette page sont des instructions techniques. Elles ont été rédigées en fonction de l'état de nos connaissances.
Elles ne supposent cependant jamais le moindre engagement de responsabilité de notre part.