: : PUR PF 150-15N A-COMP.

Description:
Est un système de coulée non chargé, inodore et à séchage rapide, basé sur deux composants polyuréthane. Donne après durcissement un résultat de type caoutchouc dur. Existe en version 15 et 25 min de temps de traitement. Disponible en emballages de 1 kg et 5 kg. (Composant A)

Application:
Applicable universellement pour tous types de moules et modèles. Peut être traité manuellement ou mécaniquement ainsi que sous vide. Protoflex est simple d'utilisation, possède une très bonne polymérisation, une très haute élasticité et une très bonne résistance à l'usure.

Données à la livraison:	***A-comp.***	***B-comp.***
Couleur:	Laitâtre	Jaunâtre
Viscosité:	3000 mPa's	100 mPa's
Densité:	0,95 gr/cm³	1,20 gr/cm³
Durée de conservation:	6 mois en emballage fermé	6 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide	liquide

Données techniques:

Consommation:	selon l'utilisation
Shore:	A-50

Traitement:
Veillez toujours à une surface aussi sèche que possible. Bien mélanger les composants séparés avant utilisation, secouer avant usage est insuffisant.
Rapports de mélange:

15	100 / 20
25	100 / 20

Tous les rapports mentionnés ci-dessus sont selon les parts en poids et à une température minimale de traitement de 18°C.
Temps de durcissement : 24 heures.
Ne pas stocker le produit dans un environnement trop froid ou humide.
Démoulable : après 2 heures. Ceci peut être accéléré par l'ajout de 1–3 % d'accélérateur PUR.
Résistant à des températures jusqu'à 80°C.

Sécurité :
Toujours prévoir des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée.
Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page concernent des indications techniques et sont composées au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois jamais donner lieu à une quelconque responsabilité de notre part.