

:: RÉSINE DE COULÉE PUR N° 12 A80 A+B

Description:

Système de coulée non chargé, inodore et à séchage rapide à base de polyuréthane bicomposant. Après durcissement, il donne un résultat semblable à du caoutchouc dur, résistant à l'usure. Existe en couleur blanche et résistante aux UV. Disponible en emballages de 5,4 kg + 1,35 kg.

Application:

Utilisation universelle pour tous types de coulées devant rester résistantes aux UV. Peut être traité manuellement ou mécaniquement ainsi que sous vide. La résine de coulée N°12 est simple d'emploi, présente une très bonne polymérisation, une très haute élasticité et une excellente résistance à l'usure.

Données à livraison:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Couleur	laiteux	incolore
Viscosité	1350 mPa's	150mPa's
Densité	1,01 gr/cm ³	1,22 gr/cm ³
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide	liquide

Données techniques

Consommation:	selon l'application
Shore:	A:80

Mise en œuvre:

Toujours veiller à une surface aussi sèche que possible. Bien mélanger les composants séparés avant utilisation, secouer ne suffit pas. Rapport de mélange : 100 / 35 Toutes les proportions ci-dessus sont exprimées en parties en poids et à une température minimale de traitement de 18°C. Temps de traitement : 14-15 min. Temps de durcissement : 24 heures. Ne pas stocker le produit dans un environnement trop froid et humide. Résistant à la température jusqu'à 80°C. Peut éventuellement être accéléré avec un accélérateur PUR.

Sécurité:

Toujours utiliser des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre à charbon actif type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (alternative écologique à l'acétone). Le composant B peut irriter les yeux, les voies respiratoires et la peau. Une sensibilisation par inhalation et contact cutané est possible.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.