

PUR CLEAR COAT A+B

Description:

Vernis polyuréthane bi-composant, durable, très brillant et légèrement élastique, spécialement conçu pour la finition du bois, mais également adapté aux plastiques, métaux et métaux non ferreux et peintures. Extrêmement résistant au soleil, à l'eau, aux produits chimiques ainsi qu'aux acides et bases dilués. Conserve son haut degré de brillance et résiste aux UV. Disponible en emballages de 750 ml ou 15 litres.

Application:

Comme couche de finition pour diverses utilisations dans la construction navale, le bâtiment et le modélisme ; peut être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur. Haute résistance aux rayures et brillance après durcissement. Peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Le Clear Coat peut également être pulvérisé.

Données à livraison:

Couleur	transparent clair
Viscosité	800 mpa's
Densité	env. 0,99 gr/cm ³
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	80 gr/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours travailler sur une surface sèche et exempte de graisse. Bien mélanger les composants séparément avant utilisation. Ajouter le durcisseur dans un rapport de 2:1 en volume. Pour la première couche, ajouter de préférence 15–20 % de diluant PU (8229) ; pour les couches suivantes, jusqu'à 5 %. Après mélange des deux composants, ajouter le diluant et laisser reposer le mélange une dizaine de minutes avant utilisation.

Appliquer 2 à 4 couches avec un temps d'attente entre les couches au minimum 4 heures et au maximum 2 jours. Temps d'utilisation : environ 3 heures à 20 °C. Sec au toucher après 2 heures.

En cas d'application par pulvérisation, ajouter 15–20 % de diluant pour la première couche ; pour les couches suivantes, 5–20 %. Utiliser une buse de 1,3–1,4 mm avec une pression de travail de 2–3 bar. Durcissement complet atteint après 7 jours à 20 °C.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.