

:: RÉSINE POLYESTER QUICK VT + BPO

Description:

C'est une résine polyester modifiée liquide, bicomposant, spécialement à séchage rapide, qui s'utilise avec un renfort en fibre de verre pour des réparations aussi bien sur polyester que sur métal. Après durcissement, elle reste légèrement flexible et collante en surface. Elle doit donc toujours être recouverte d'un mastic ou d'un revêtement. Elle est particulièrement adaptée aux réparations de carrosserie ou aux applications à basse température. Disponible en emballages de 1 kg.

Application:

Si vous utilisez Quick VT en combinaison avec des fibres de verre, il peut servir de matériau de renfort, par exemple pour obturer des trous. La résine présente également une bonne adhérence sur bois, polyester, métal et PVC.

Données à la livraison:

Couleur	brun
Viscosité	750 mPa's
Densité	env. 1,12 gr/cm ³
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	1,2 kg/m ² avec mat de verre 450 g/m ²
Consommation	1 kg/m ² avec mat de verre 300 g/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Le support doit toujours être sec, rugueux, exempt de poussière, de rouille et de graisse. Mélanger soigneusement la résine avec 2-3 % de pâte durcisseur BPO et appliquer au pinceau rond (par tamponnage). Durée de vie en pot : environ 7 min à 20 °C. Température d'application : de 10 à 25 °C. Durci après 2-4 heures. Toujours préparer de petites quantités en fonction de la durée de vie en pot. Sur métal rouillé, préparer si nécessaire avec une fine couche de mastic polyester pour obtenir une meilleure adhérence. Note : toutes les résines polyesters peuvent être retardées avec un inhibiteur.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.