

:: CIRE DE DÉMOULAGE TREIL PART 310

Description:

C'est un agent de démoulage liquide, réactif, semi-permanent, adapté aux résines polyester, vinylester, époxy et DCPD. Convient pour les moules en FRP (plastique renforcé de verre) et en métal. Disponible en emballages de 0,5 litre et 20 litres.

Application:

Comme agent de démoulage pour FRP lors de la fabrication de pièces dans un moule négatif. Applicable en stratification manuelle, pultrusion, presse à froid/chaud, injection sous vide, RTM et moulage par rotation. Résiste à des températures jusqu'à 475 °C. Sans cire ni PVA. Ne contient pas de fluorocarbures ni de solvants aromatiques chlorés.

Données à la livraison:

Couleur:	incoloré-blanc
Viscosité:	180 mPa's
Densité:	env. 0,78 gr/cm ³
Durée de conservation:	6 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide

Données techniques:

Consommation	100 ml/m ²
Shore	Non applicable

Mise en oeuvre

Toujours veiller à un moule lisse et propre. Appliquer uniformément avec un chiffon doux. Appliquer plusieurs couches fines. Temps d'attente entre les couches : 15 min. Attendre au minimum 15 minutes après la dernière couche avant de commencer la production. Si la qualité du démoulage diminue, appliquer une à deux couches supplémentaires.

Sécurité :

Toujours utiliser des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils: acétone ou nettoyant M

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.