

:: PEINTURE DE SOL ÉPOXY A+B

Description:

Peinture époxy bi composant sans solvant (COV <1%) à finition satinée pour le scellement et la protection des sols. Utilisée comme revêtement protecteur pour béton, ciment, asphalte industriel et bois. Durcit sans rester collant en surface. Disponible en emballages de 15 kg. Couleur standard grise (≈ RAL 7000).

Application:

S'applique là où l'on souhaite une couche de sol extrêmement résistante à l'usure, comme finition sur divers supports. Grâce à la combinaison d'une résistance chimique et mécanique exceptionnelle, ce revêtement répond aux exigences les plus élevées.

Données à la livraison:

	<u>A-comp</u>	<u>B-comp</u>
Couleur:	RAL 7000	incoloré-jaune
Viscosité	800 mPa's	600 mPa's
Densité:	env. 1,36 gr/cm ³	env. 1,0 gr/cm ³
Durée de Conservation:	12 mois en emballage ferme	12 mois en emballage ferme
Consistance:	liquide	liquide

Données techniques: (A+B)

Consommation 200 g/m²/couche (2 à 3 couches recommandées)

Mise en œuvre:

Doit de préférence être appliquée en combinaison avec une couche primaire adaptée. Nous conseillons le primer époxy 2K fast. Temps d'attente entre la couche primaire et la peinture de sol : 6 h à 8 °C, 3 h à 16 °C et 1 h à 25 °C. Mélanger ensuite les deux composants de la peinture époxy éco dans un rapport pondéral de 100/500 (1:5). La viscosité peut être ajustée par l'ajout de 5-10% d'eau. Durée de vie du mélange : 45 min à 23 °C. Sec après 24 h. Temps d'attente entre les couches : min. 12 h à 23 °C et max. 5 jours.

Température d'application : 15-25 °C. Durcissement complet après 5 jours à 23 °C. Appliquer au pinceau ou au rouleau.

Sécurité:

Toujours utiliser des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.