

:: PÂTE DE DOUCHE + MEKP

Description:

C'est une pâte d'étanchéité en fibre de verre, à deux composants, chargée et flexibilisée, à base de résine polyester spécialement résistante à l'eau.

Pour une étanchéité rapide et durable sur différents supports tels que plaques PUR, plaques PIR, PVC, bois, pierre, enduit, ciment, Knauf ou Yton ou autres blocs de construction rapide. Disponible en emballages de 5 kg incluant le durcisseur MEKP.

Application:

Trouve son application dans le bâtiment, spécifiquement pour l'étanchéité sans joint des parois et sols de douche. Pour la fixation, le remplissage et la formation de rayons dans les douches à l'italienne. La pâte de douche présente une élasticité et une résistance aux chocs accrues, résiste à l'eau et à la plupart des produits chimiques dilués, notamment savons, alcools et de nombreux produits utilisés dans la salle de bain. Grâce à sa couleur grise, elle offre un contrôle visuel lors de l'application.

Données à la livraison:

Couleur	Gris
Viscosité	15000 mPa's
Densité	env. 1,16 gr/cm ³
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	pâte/thixotrope

Données techniques:

Consommation	0,5 - 1 kg/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Le support doit toujours être sec, exempt de poussière et de graisse. Sur support humide, utiliser une couche de fond type G4 PRIMER. Mélanger la pâte avec 2-3 % de durcisseur liquide Mekp et appliquer ce mélange avec une spatule plate ou un couteau à enduire. Peut être sollicité après 2-3 heures. Durée de vie du mélange : 15-20 min. à 20 °C. Température d'application : 18-25 °C. Peut également être appliqué à des températures plus basses, moyennant l'ajout de plus de durcisseur ou d'un accélérateur supplémentaire. Demander conseil à ce sujet.

Toujours préparer des quantités adaptées au temps de mise en œuvre. Durcissement complet en 24 heures, après quoi le produit est résistant à l'eau. Temps d'attente entre le G4 et la pâte de douche : minimum 1,5 heure et maximum 6 heures. La pâte de douche reste légèrement collante en surface, ce qui améliore l'adhérence avec le primaire pour carrelage. Ensuite, traiter avec un primaire adapté avant la pose des carreaux, par ex. type Ceresit CN 94 primaire d'adhérence.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyeur M (remplaçant écologique de l'acétone). Ce produit contient du styrène et doit donc être manipulé conformément aux prescriptions de sécurité.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.