

## ::: CLEAR TEAK OIL

### **Description:**

Huile à faible viscosité avec un très haut pouvoir de pénétration à base de résine alkyde. L'huile de teck résiste à l'eau, ne laisse pas de couche grasse. Disponible en emballage de 250 ml.

### **Application:**

Convient pour l'imprégnation des bois exotiques tels que teck, acajou, padouk, iroko, azobé, ... Pour utilisation intérieure et extérieure sur le bateau. Ne contient pas d'huile de silicone. Attention : ne convient pas pour les surfaces déjà vernies.

### **Données à livraison:**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Couleur               | brun                     |
| Viscosité             | 200 mpa's                |
| Densité               | env 0,80 gr/cm³          |
| Durée de conservation | 5 ans en emballage fermé |
| Consistance           | liquide                  |

### **Données techniques:**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Consommation | +/-10 m²/liter |
| Shore        | non applicable |

### **Mise en œuvre :**

La surface à traiter doit d'abord être nettoyée et soigneusement séchée. Appliquer une première couche au pinceau ou au rouleau. Ne pas laisser sécher complètement la première couche mais appliquer « humide sur humide ». Temps d'attente entre les couches : ± 30 minutes. Temps de séchage à 20 °C : 5 heures. Durcissement complet après 3 jours. Enlever l'excédent d'huile avec un chiffon avant qu'elle ne sèche.

**Attention : auto-inflammation du chiffon possible, donc éliminer soigneusement le chiffon après usage.**

### **Sécurité:**

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : diluant 08230 ou nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

---

**Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.**