

:: BIO ÉPOXY CARDOLITE 2401 B-COMP

Description:

Il s'agit d'un durcisseur époxy conforme au dernier état de la technique, destiné à être utilisé avec différents composants A de Cardolite tels que 2501 A, 2500 A et 2502 A. Disponible en emballage de 1 et 5 kg.

Application:

Résine de viscosité moyenne et de réactivité moyenne pour la fabrication de pièces en fibre de verre et fibre de carbone. Utilisée dans la construction de modèles, l'aéronautique et la réparation de composites en combinaison avec des tissus en flax et en basalte. Excellentes propriétés

Données à la livraison:

	<u>B-Comp</u>
Couleur:	transparent jaune
Viscosité:	90 mPa's
Densité:	env. 0,95 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide fluide

Données techniques (A+B)

Consommation :	Selon l'application
Shore :	Non applicable

Mise en œuvre :

Mélanger les deux composants dans le rapport correct. Potlife : dépend du type de composant A. Durcissement complet après 7 jours. Application au pinceau ou au rouleau. Peut également être utilisé pour l'infusion sous vide.

Sécurité :

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.