

:: BESA URKI B-COMP DURCISSEUR E-225

Description:

C'est le durcisseur pour le vernis polyuréthane bi-composant durable, bien couvrant et légèrement élastique, destiné à la finition du bois, du verre, des plastiques, des métaux et des métaux non ferreux. Très résistant au soleil, à l'eau, aux produits chimiques ainsi qu'aux acides et bases dilués. Conserve sa brillance (satinée) et est résistant aux UV. Possède une action ignifuge M1 selon UNE 23727-90 et est classé F1 selon NF-F-16101. Le durcisseur est disponible séparément en emballages de 250 ml, 1 l, 2,5 l et 5 l. Pour les petits conditionnements, un durcisseur est fourni standard.

Application:

Comme couche de finition pour diverses applications dans la construction navale, le bâtiment et le modélisme. Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En cas de pulvérisation, il faut diluer à 10–20 % avec Urkisol 8229.

Données à livraison:

Couleur
Viscosité
Densité
Durée de conservation
Consistance

A-Comp.

incoloré / couleur ral
800 mPa's
env. 1,35 gr/cm³
24 mois en emballage fermé
liquide

B-Comp.

incoloré
800 mPa's
env. 1,07 gr/cm³
12 mois en emballage fermé
liquide

Données techniques:

Consommation 10-11 m²/litre
Shore non applicable

Mise en œuvre:

Toujours travailler sur une surface sèche et dégraissée. Ne jamais appliquer en plein soleil. Bien mélanger les composants séparément avant usage. Mélanger les deux composants dans un rapport volumique de 2/1 (urki voc) ou 3/1 (urki-nato), selon le type de vernis. Laisser reposer le mélange environ 15 minutes puis l'utiliser dans les 5 heures. Temps d'attente entre les couches : 3–4 heures. Sec au toucher après 30 minutes, non collant après 3–4 heures. Comme couche d'accrochage supplémentaire pour supports poreux, utiliser le primaire G4 ; pour supports en aluminium ou inox, utiliser le primaire époxy lightprimer. Pression de pulvérisation : 2,5–4 bar avec une buse de 1,5–1,8 mm.

Attention : une humidité trop élevée peut provoquer la formation de bulles d'air à la surface. Le durcisseur ne doit jamais être utilisé seul, mais toujours en combinaison avec le vernis.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants adaptés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyeur M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.