

:: SILICONE BODY PINK ZA 22 A+B

Description:

C'est une silicone thixotrope, à deux composants, de polymérisation par polyaddition, de couleur rose, extrêmement élastique et auto-démoulant. Ce caoutchouc présente une haute résistance à la déchirure et une bonne résistance chimique. Peut être appliqué sur tous les supports, y compris sur la peau. Dans ces moules, vous pouvez couler de la résine UP – EP – PU ou de la gélatine. Disponible en emballages de 1 kg (a+b), 1+1 kg, 3+3 kg et 25+25 kg.

Application:

Pour la fabrication de moules négatifs que vous souhaitez utiliser comme « moule pelable » avec des formes complexes et des découpes profondes.

La pâte peut être facilement étalée avec une spatule ou un pinceau. Faible retrait. La silicone atteint lors de la polymérisation une température maximale de 27 °C.

Données à la livraison:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Couleur	rose	blanc
Viscosité	50.000 mPa's	50.500 mPa's
Densité	env. 1,07 gr/cm ³	env. 1,07 gr/cm ³
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé	12 mois en emballage fermé
Consistance	pâte	pâte

Données techniques: (A+B)

Consommation	1,14 g/cc
Shore	A: 22

Mise en œuvre:

Toujours veiller à une surface sèche et exempte de graisse. Mélanger les deux composants dans un rapport pondéral 1:1 et étaler ou broser le mélange. Éviter autant que possible les bulles ou inclusions d'air. Durée de vie en pot : env. 6 min. à 23 °C. Temps de séchage : 15–20 min. Attention avec la plasticine à base de phosphore et de soufre.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.