: : EPOXY PÂTE À MODELER A+B

Description :
C'est une pâte légère à deux composants à base d'époxy.
Disponible en emballages de 4 kg, 10 kg et 20 kg.

Application :
Pour la construction de modèles ou comme moule de support pour caoutchouc de silicone, ainsi que pour la réparation de modèles existants dans une épaisseur maximale de couche de 40 mm. Excellente adhérence sur différents supports tels que FRV (polyester renforcé de verre), bois et métal. Peut ensuite être usinée mécaniquement.

Données à la livraison:

	A-comp.	***B-comp.***
Couleur:	Brun	Grisblanc
Viscosité	Pâte	pâte
Densité:	env. 0,67 gr/cm³	env. 0,67 gr/cm³
Durée de Conservation:	12 mois en emballage fermé	12 mois en emballage fermé
Consistance:	Pâte	Pâte

Données techniques :

Consommation	Selon l'application
Shore	

Mise en œuvre :
Mélanger les deux composants dans le rapport pondéral correct de 100/100, jusqu'à obtenir une couleur brun homogène. Temps de traitement : 30–40 min. à 23 °C. Sec après 24 heures et complètement durci après 7 jours.

Sécurité :
Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.