

:: DURCISSEUR PUR PF B-COMP. PTG-1

Description:

Durcisseur pour les résines PUR-PF bicomposants : Pur 150 et 190. Disponible en emballages de 0,14 kg, 0,2 kg, 0,54 kg, 1 kg et 30 kg.

Application:

Ne jamais utiliser le produit seul. À utiliser avec les composants A des types Pur PF.

Données à livraison:

	<u>B-comp.</u>
Couleur	jaunâtre
Viscosité	100 mPa's
Densité	env. 1,20 gr/cm ³
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation:	dépend du composant A
Shore:	non applicable

Mise en œuvre:

Bien mélanger séparément les composants avant utilisation. Les composants doivent être soigneusement homogénéisés avant emploi. Secouer avant usage est insuffisant.

Rapports de mélange:	Pur PF	150-15	100 / 20
		150-25	100 / 20
		190-15	100 / 54
		190-25	100 / 54

Toutes les proportions ci-dessus sont exprimées en parties pondérales et à une température minimale de traitement de 18 °C.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.