

::: CARBO PUTTY

Description:

Est un mastic polyester thixotrope à 2 composants, pré-accélééré, très brillant, sans paraffine, destiné à la réparation de pièces en carbone. Résistant aux UV et aux rayures.
Disponible en emballages de 600 g.

Application:

Mastic non collant qui durcit complètement de manière transparente. Présente une adhérence sur les pièces ou formes en carbone. Forte capacité de remplissage, finition très lisse, obturation sans pores, ponçable rapidement.
Carbo Putty fait partie du système de réparation Carbo Spray.

Données à la livraison:

Couleur	incolore/rose
Viscosité	600-800 mPa's
Densité	Env. 1,1 gr/cm ³
Durée de conservation	6-8 mois dans l'emballage fermé
Consistance	liquide/thixotrope

Données techniques:

Consommation	dépend du support
Shore	NVT

Mise en œuvre:

La viscosité est réglée standard pour une application à la spatule. Le mastic doit être remué avant utilisation, éviter de mélanger des bulles d'air dans la résine. La température du mastic, de l'espace de travail ainsi que des moules doit être comprise entre 18-25 °C. L'humidité de l'air peut osciller au maximum autour de 85 %. Il faut ajouter 2 – 2,5 % de durcisseur P MEC. L'applicateur doit veiller à un mélange soigneux. La durée de vie en pot est de 15 min à 23 °C. Après le temps de séchage, un ponçage à sec peut être effectué avec P240 – P360, puis après ponçage avec P400 et P600.

Sécurité :

Veillez toujours à porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Évitez le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M. Ce produit contient du styrène et doit donc être manipulé conformément aux consignes de sécurité.

Les informations figurant sur cette page constituent des indications techniques et ont été compilées en toute bonne foi. Elles ne peuvent toutefois jamais donner lieu à une quelconque responsabilité de notre part.