

::: PUR UNIFLEX

Beschrijving:

Is een zwart, wit of grijs gekleurde universele voeg – en afdichtingskit op basis van een solvent houdende polyurethaan. Is na uitharding elastisch en overschilderbaar. Verkrijgbaar in kokers van 310 ml. De lijmkit reageert op de luchtvochtigheid.

Toepassing:

Multifunctionele verlijming en afdichting voor metaal, kunststoffen, GVK, aluminium, glas, hout, steen en beton. Is bestand tegen water, zeewater, kalkwater, rioolwater, verdunde zuren en bijtende oplossingen en beperkt bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën.

Niet bestand tegen organische zuren, alcohol, geconcentreerde minerale zuren en bijtende oplossingen of oplosmiddelen

Is sneldrogend en eens uitgehard nog schuurbaar. Is beperkt uv-bestendig

Gegevens bij levering:

Kleur:	zwart, grijs of wit
Viscositeit dynamisch:	110000 - 165000 mPa.s
Soortelijk gewicht:	ca. 1,34-1,40 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking

Technische gegevens:

Verbruik:	3 mm = 44 m
Shore:	A 47
Treksterkte (DIN 53504)	Ca 2,0 N/mm ²
Rek bij breuk (DIN 3504)	>480%

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Bij poreuze ondergronden zoals hout is het aangeraden een primer te gebruiken. Kleef de zijanten ter bescherming af met een tape. Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel. Aangebroken verpakking beperkt zijn houdbaar. Verwerkingstemp.: 5-40°C. Huidvorming na 30 min. Doorharding 3 mm/dag. Temperatuursbestendig van -40 tot +100°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.