

::: EPOXY SOLOMET

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije kneedmassa op epoxy basis. Laat zich hanteren zoals deeg, wordt staalhard en hecht ook op vochtige ondergronden. Verkrijgbaar in 57 gr verpakkingen.

Toepassing:

Als herstelpasta voor staal, gietijzer, tin, koper, lood, aluminium, hout, beton, keramiek, fibrocement en PVC. Voor het dichten van spleten en gaten in haarden, ketels en leidingen.

| Gegevens bij levering: | <u>A-Comp</u> | <u>B-Comp</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kleur | alu | alu |
| Viscositeit | 20000 mPa's | 20000 mPa's |
| Soortelijk gewicht | ca. 1,60 gr/cm ³ | ca. 1,60 gr/cm ³ |
| Houdbaarheid | 18 maanden in gesloten verpakking | 18 maanden in gesloten verpakking |
| Consistentie | pasta | pasta |

Technische gegevens: (A+B)

| | |
|-------------|----------------------------|
| Verbruik | afhankelijk van toepassing |
| Shore | D : 80 |
| Treksterkte | 6,2 N/mm ² |

Verwerking:

Vermeng de beide componenten in een 1/1 volume delen verhouding. Potlife: 2-3 minuten droog binnen de 5-10 min. Schuurbaar na 8 uren. Verwerkingstemp. : 10-35°C. Doorgehard na 8-12 uren. Aanbrengen met handen. Temperatuurbestendigheid permanent 120°C en maximaal tot 150°C.

Kan zelfs onder water worden aangebracht.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)