: : EPOXY SOLOMET

Beschrijving:
Is een 2 componenten solventvrije kneedmassa op epoxy basis. Laat zich hanteren zoals deeg, wordt staalhard en hecht ook op vochtige ondergronden. Verkrijgbaar in 57 gr verpakkingen.

Toepassing:
Als herstelpasta voor staal, gietijzer, tin, koper, lood, aluminium, hout, beton, keramiek, fibrocement en PVC. Voor het dichten van spleten en gaten in haarden, ketels en leidingen.

Gegevens bij levering:	***A-Comp***	***B-Comp***
Kleur	alu	alu
Viscositeit	20000 mPa's	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,60 gr/cm³	ca. 1,60 gr/cm³
Houdbaarheid	18 maanden in gesloten verpakking	18 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta	pasta

Technische gegevens: (A+B)	
Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	D : 80
Treksterkte	6,2 N/mm²

Verwerking:
Vermeng de beide componenten in een 1/1 volume delen verhoudi ng. Potlife: 10 minuten droog binnen de 20-30 min. Schuurbaar na 8 uren. Verwerkingstemp. : 10-35°C. Doorgehard na 24 uren. Aanbrengen met handen. Temperatuurbestendigheid permanent 120°C en maximaal tot 150°C.
Kan zelfs onder water worden aangebracht.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

**De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.**