

:: ACRYL 1K WG TOPCOAT KLEURLOOS MAT

Beschrijving:

Is een 1 component oplosmiddelvrij acrylaat polymeer die vlug droogt en snel beloopbaar is. Deze verzegelingslaag geeft een ultra matte, krasvaste, uv-bestendige bescherm laag die goed hecht op de meeste ondergronden. Kan als parketverniss toegepast worden.
Verkrijgbaar in 0.5l – 1 l – 2.5 l – 5 l en 20 l verpakkingen.

Toepassing :

Voor het afwerken van zowel de Perfect Mineral Deco als hout. Geeft aan het oppervlak een verbeterde UV- bestendigheid, hardheid en krasvastheid. De coating is eenvoudig verwerkbaar, zeer slijt- en krasvast, maakt stofvrij en zorgt voor een makkelijk te onderhouden oppervlak. Zéér goed chemicaliënbestendig. Bij gebruik van een rol, blijft er een lichte anti slip structuur (orange peel) achter.

Gegevens bij levering:

Kleur:	melkachtig wit
Viscositeit:	4000 - 6000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,05 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	dun-vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	200 gr/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng de laag aan met een geschikte vachtrol. Open het blik pas wanneer het daarin aanwezige materiaal ook daadwerkelijk verwerkt gaat worden. Verwerk eenmaal geopende verpakkingen zo volledig mogelijk.

Meng op voorhand de coating grondig tot een homogene massa. Verdeel de laag met een 25 cm vachtroller zowel verticaal als horizontaal om vervolgens nogmaals verticaal na te rollen. Binnen de 5 minuten dient de coating nogmaals verticaal na gerold te worden met een droge en zo breed mogelijke vachtroller. Breng de coating aan met een maximum van 200 gr/m². Een hoger verbruik kan immers schuimvorming veroorzaken. Gebruik steeds vachtrollers en zorg dat deze nieuw zijn en goed bevochtigd met de coating. Een volgende laag kan aangebracht worden na 3-4 uren, met een maximum van 24 uren want dan dient u eerst licht mechanisch op te ruwen. Maximum aantal lagen: 3 Minimum verwerkingstemperatuur 5°C en maximaal: 30°C. Stofdroog na 40-45 min.

Opgelet: eens geopende verpakkingen dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep. Zorg voor voldoende ventilatie.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.