

::: EPOXY LIJM A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten epoxylijm voor universele toepassingen. De lijm is volledig kleurloos en snelhardend. Zeer goede UV-bestendigheid en geschikt voor zowel particulier als industrieel gebruik. Eenvoudige mengverhouding. Hardt kleefvrij uit. Bestand tegen zeewater, olie, benzine en verdunde zuren en logen. Is elektrisch isolerend. Is Fysiologisch neutraal na uitharding. Verkrijgbaar in 25 ml set.

Toepassing:

Ideale snellijm voor verschillende toepassingen b.v. op hout, metaal, kunststoffen, leder, rubber, glas, porselein, aluminium, ABS, polystyreen, GVK, steen, beton, e.d. Temperatuurbestendig van -50 tot 80°C en max. 100°C. Is vaatwasbestendig. Is scheuroverbruggend tot 2 mm.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	kleurloos	kleurloos
Viscositeit	8500 mPa's	8500 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,15 gr/cm ³	ca. 1,15 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/thixotroop	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van
Shore	toepassing
Verwerkingstemperatuur	D65
Sterkte 35%	+10 - +30 °C
Sterkte 50%	30 minuten
Eindsterkte 100%	1 uur
Druksterkte	24 uren
Treksterkte	9 MPa (din EN 1465)
Buigsterkte	40 MPa (din EN 1465)
E-Module	58 MPa (din EN 1465)

Verwerking:

Meng de beide componenten in een 1/1 volumeverhouding. Potlife: 4-5 min. bij 20°C. Doorgehard na 24 uren bij 20°C. Aanbrengen met een spatel bij een minimumtemp. van 10°C. Zorg steeds voor een droge, ruwe en vetvrije ondergrond.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.