

:: BIO EPOXY-CARDOLITE 2009 HSF B-COMP.**Beschrijving:**

Is een heldere epoxy verharder volgens de laatste stand der techniek op basis van phenalkamine. Kan in combinatie met het hars Formulite 2501 LC A verwerkt worden. Verkrijgbaar in 1 kg verpakking.

Toepassing:

Als midden viskeus en midden reactief hars voor het vervaardigen van coatings of gietharsen met zelf-egaliserende eigenschappen. Wordt toegepast in vloercoatings of verfsystemen voor algemene toepassingen.

Gegevens bij levering:

Kleur
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Consistentie

B-Comp
transparant
< 1000 mPa's
ca. 0,959 gr/cm³
12 mnd in gesloten verpakking
dun vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik: Afhankelijk van toepassing
Shore: niet van toepassing

Verwerking:

Meng de epoxy cardolite 2501LC A met de epoxy cardolite 2009HSF in een 100 – 30 gewichtsverhouding. Potlife: 30min. bij 23°C. Droog na 10-12 uren. Volledige doorharding na 7 dagen. Aanbrengen met een borstel of rol of door te gieten.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

**De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.**