

:: PUR PF 190 -15 A-comp

Beschrijving:

Is een onge vuld, reukloos en sneldrogend gietsysteem op basis van twee componenten polyurethaan. Geeft na uitharding een hard-rubberachtig resultaat met een shore A90. Bestaat in een 15 minuten verwerk bare versie. Verkrijgbaar in 1 kg en 5 kg verpakking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle soorten prototypes en modellen. Kan zowel manueel als machinaal verwerkt worden evenals onder vacuüm. Pur PF 190 is eenvoudig in gebruik in combinatie met de verharder PTG-1 in een 100:54 gewichtsverhouding, heeft een zéér goede uitharding, een zéér hoge elasticiteit en zéér goede slijtweerstand. Kan ingekleurd worden met PU kleurstof.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	melkachtig	geelachtig
Viscositeit:	5000 mPa's	100 mPa's
Soortelijk gewicht:	0,95 gr/cm ³	1,20 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik: afhankelijk van toepassing
Shore: A:90

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak.

Afzonderlijke componenten vóór gebruik zeer goed mengen, schudden is onvoldoende.

Mengverhoudingen: 100 / 54

Alle bovenvermelde verhoudingen zijn volgens gewichtsdelen en bij een minimale verwerkingstemp. van 18°C.

Verwerkingstijd: 15 min.

Uithardingstijd: 24 uren.

Het product niet in een té koude en vochtige omgeving opslaan.

Temperatuurbestendig tot 80°C.

Kan eventueel versneld worden met PUR-versneller.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.