

:: EPOXY ECO VLOERVERF A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije (VOS <1%) zijdeglans epoxyhars voor het verzegelen en beschermen van vloeren en wanden. Als beschermcoating voor beton, cement, industrie asfalt en hout. Hardt kleefvrij uit aan het oppervlak. Verkrijgbaar in 15 kg verpakkingen. Standaard in een grijze kleur (+- Ral 7000).

Toepassing:

Wordt daar toegepast waar men een uiterst slijtvaste vloercoating wenst aan te brengen, ter afwerking op diverse ondergronden. Door de combinatie van uiterst chemische en mechanische bestendigheid, beantwoordt deze coating aan de hoogste eisen.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp</u>	<u>B-comp</u>
Kleur	RAL 7000 (andere op aanvraag)	kleurloos-geel
Viscositeit	800 mPa's	600 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,36 gr/cm ³	ca. 1,0 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	200 gr/m ² /laag (2 tot 3 lagen aanbevolen)
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Kan het beste in combinatie met een geschikt primer (grondlaag) worden aangebracht. We adviseren hier de 2K epoxy eco primer fast. Wachtijd tussen de lagen primer - vloerverf: 6 uren bij 8°C, 3 uren bij 16°C en 1 uur bij 25°C. Meng vervolgens de beide componenten van de epoxy eco verf in een 100/500 (1:5) gewichtsverhouding. De viscositeit kan aangepast worden mits toevoeging van 5-10% water. Potlife: 45 min. bij 23°C. Droog na 24 uren. Wachtijd tussen de lagen: min. 12 uren bij 23°C en max. 5 dagen.

Verwerkingstemp.: 15-25°C. Volledige doorharding na 5 dagen bij 23°C. Breng aan met een borstel of

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.