

::: CARBO spray + mekp

Beschrijving:

Is een 2 componenten, voorversnelde hoogglanzende, paraffinevrije, spuitbare polyesterplamuur voor het herstellen van carbonstukken. UV-bestendig en krasvast.
Verkrijgbaar in 600 gr verpakkingen.

Toepassing:

Kleefvrije spuitplamuur die volledig transparant uithardt. Heeft een hechting op carbon onderdelen of vormstukken. Hoge vulkracht, zeer gladde afwerking, poriënvrije opvulling, snel schuurbaar.
Carbo putty, maakt deel uit van het carbo spray repair systeem.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos/rose
Viscositeit	600-800 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,1 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van de ondergrond
Shore	NVT

Verwerking:

De viscositeit is standaard ingesteld voor spuitverwerking.
De plamuur dient te worden omgeroerd voor gebruik, vermijd luchtbelletjes onder het hars te vermengen.
De temperatuur van de plamuur, de werkruimte alsook de mallen dienen 18-25°C. te bedragen.
De luchtvochtigheid mag maximaal rond de 85% schommelen.
Er dient 2 - 2,5% MEKP- harder te worden toegevoegd. De verwerker dient erop toe te zien dat het mengen grondig gebeurt. Potlife is 20 min. bij 20°C. Werk met een spuitopening van 2,5 mm en een werkdruk van 2-3 bar. Verdunnen is mogelijk met 2,5 carbo spray thinner.
In aansluiting op de droogtijd, kan er droog worden voorgeschuurd met P240 – P360 en na schuren met P400 en P600.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.